

Produkt - Information düfa Fassadenfarbe 90

Информация о продукте Краска фасадная, 90 марки "Дюфа"

Для наружных работ Стойкая к истиранию

Нанесение:	Кистью, валиком, распылителем, включая безвоздушный метод распыления.
Цвет:	Белый
Степень блеска:	Матовая
Связующее средство:	Синтетическая дисперсия
Пигменты:	Двуокись титана и разбавитель
Плотность:	1,55 г/м ³
Свойства:	Атмосферостойкая, матовая фасадная краска с отличной адгезией и высокой укрывистостью. Заполняет структуру основания, эластичная, с высокой диффузией, т. е. не препятствует воздухообмену. Образованное покрытие является светопрочным и долговечным.
Применение:	Предназначается для придания зданиям декоративного вида, создания выразительной архитектурной формы и защиты от атмосферных воздействий. Также пригодна для износостойких внутренних покрытий.
Основания:	Должны быть чистыми, прочными, сухими и пригодными для обработки. Непрочные старые покрытия тщательно удалить. Улучшенные штукатуркой места флюатировать, т. е. обработать до достижения равномерной впитывающей способности, т. к. свежая штукатурка обладает повышенной впитывающей способностью и может таким образом способствовать неравномерному впитыванию краски, что в последствии может привести к образованию пятен. Интенсивно впитывающие влагу и мелящиеся основания обработать грунтом глубокого проникновения "düfa -Tiefgrund LF, D 314" или "düfa Tiefgrund TB, D 315". В каждом конкретном случае подготовка поверхности под окраску должна иметь индивидуальный характер.

<u>Порядок нанесения:</u>	Для грунтовочного слоя рекомендуется разбавление краски водой, не более, чем в 10 %-ом соотношении. Для финишного покрытия краску желательно не разбавлять. При окраске рекомендуется следить за равномерным нанесением и распределением краски на поверхности.
Колеровка:	Красителем "düfa Vollton- und Abtönfarbe D 230"
Совместимость:	Со всеми дисперсионными красками марки "düfa".
Чистка рабочих инструментов:	Сразу после окончания работ промыть водой.
Хранение:	В прохладном, защищенном месте. Вскрытую упаковку хранить плотно закупоренной.
Фасовка:	2,5 л, 5 л, 10 л
Расход:	Около 6 м ² /л или 170 мл/м ² в один слой по гладкой поверхности. Точный расход определяется пробной покраской на объекте.
<u>Время высыхания:</u>	При теплой и сухой погоде возможно повторное покрытие в тот же день. При прохладной и сырой погоде время высыхания соответственно увеличивается.
Температура обработки:	Минимум + 5 °С для основания и атмосферы во время обработки и высыхания.
Утилизация:	Согласно местным предписаниям.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

MEFFERT AG
Farbwerke