

Produkt-Information

FassadExpert Gold Kratz "Dufa"

Информация о продукте

Декоративная штукатурка, модифицированная силоксаном

FassadExpert Gold Kratz "Dufa"

НАЗНАЧЕНИЕ:

Акриловая штукатурка серии FassadExpert используется для декоративной отделки фасадов, а также для стен внутри помещений, имеющих повышенные эксплуатационные требования. Образуется атмосферостойкие, эластичные, износостойкие и устойчивые к проливным дождям покрытия с фактурой «апельсиновая корка», которая скрывает мелкие дефекты поверхности. Пригодна для нанесения на минеральные штукатурки, бетон, подготовленную кирпичную основу, поверхности систем теплоизоляции фасадов, гипсокартон, ДСП, QSB и OSB и др.

СВОЙСТВА:

- для наружных и внутренних работ
- усиленная атмосферостойкость
- усиленная паропроницаемость
- совместима с минватой
- водоотталкивающая
- размер зерна 1,5 мм

СОСТАВ:

Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/І, согласно директиве ЕС, составляет 200 г/л (2010) данный продукт содержит <30 г / л ЛОС.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслоившиеся, старые покрытия и масляные загрязнения тщательно удалить. Неровности выровнять шпатлевкой. Цементные штукатурки должны быть выдержаны минимум 14 дней, шпаклеванные поверхности - минимум 3 суток, поверхности систем утепления - 7 суток. Все поверхности необходимо обработать адгезионной грунтовкой Düfa Quarzgrund Q815 (в случае использования колерованная штукатурок грунтовка должна быть затонированная в такой же цвет). Поверхности, которые осыпаются и сильно впитывают влагу, предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения торговой марки Düfa. Места, поражённые грибками, следует очистить специальными средствами и обработать антисептической грунтовкой Düfa GrundAntiseptik D613 согласно инструкции.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Перемешать не сбивая. Нанести на стену шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна, выдержать некоторое время. Пока поверхность мягкая, структурировать пластмассовой теркой в круговом направлении получения фактуры в виде густо уложенных камешков. Большие участки поверхности разбивать на несколько маленьких или работать в группе. Вся поверхность должна обрабатываться методом "мокрым по мокрому". При необходимости в штукатурку можно добавить до 2% воды.

КОЛЕРОВАНИЕ:

Подлежит машинному колерованию по системе ColorMix, также красителем DüfaVollton-und Abtönfarbe D230 (не добавлять больше 5%). На одну плоскость наносить штукатурку, одной номера партии или тщательно смешать продукцию из разных партий между собой!

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.

ХРАНЕНИЕ:

В сухом месте, при температуре от + 5 ° C до + 30 ° C , în ambalaj nedeschis etanș de fabricație

РАСХОД:

Около 2,5 кг / м² по ровной поверхности; в зависимости от зернистости и ровности поверхности расход может меняться.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

24 часа при температуре + 20 ° C и влажности воздуха 65%. Полное высыхание и перекраски - через 2-3 дня.

ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:

Работы выполнять при температуре от + 5 ° C до + 25 ° C и влажности воздуха менее 80%. Не наносить под действием прямых солнечных лучей. Защищать от осадков и мороза в течение 3 дней.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания штукатурки в глаза или на кожу. Не выливать в канализацию, в водоемы или на почву. Засохшая штукатурка утилизируется как строительный мусор.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

24 месяца от даты изготовления. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

MEFFERT AG
Modem SRL